

# JointFiller 45

Produit de jointoiment universel à base de plâtre, pour le remplissage du joint ABA



JointFiller 45 est un produit de jointoiment universel en poudre, à base de gypse enrichi d'additifs, suivant NBN EN 13963:2014.

JointFiller 45 est à mélanger avec de l'eau, durcit par prise, a un temps de séchage court (45 minutes) et a un retrait limité.

## Description

<b>Application et avantages</b>	<p>JointFiller 45 est destiné à des applications universelles dans le parachèvement à sec et est applicable :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pour des chantiers petits ou moyens ;</li> <li>• pour le remplissage en 1 ou 2 couches des bords ABA des plaques Gyproc®, en combinaison avec une bande d'armature (de papier P50 ou de gaze adhésive G50) et des têtes de vis ;</li> <li>• pour la mise en place de profilés de parachèvement (tels que AquaBead® ou No-Coat®) ;</li> <li>• pour des travaux de réparation dans les plaques endommagées ;</li> <li>• pour le collage de moulures Gyproc® sur plaques Gyproc®.</li> </ul>
<b>Forme</b>	Poudre
<b>Couleur</b>	gris clair
<b>Provenance</b>	Saint-Gobain Rigips Austria, Puchberg (AT)

## Spécifications techniques

Standardisation		
<b>Type</b>	NBN EN 13963:2014	3B type enduit de jointoiment pour plaque de plâtre
<b>Réaction au feu</b>	NBN EN 13963:2014	A1

Emballage et conservation				
Emballage et gerbage	Emballage	Contenu	Type pal	Conditionnement

**Saint-Gobain Construction Products Belgium NV**  
 Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo  
 Tél. : +32 (0)3 360 22 11 Fax : +32 (0)3 360 23 80  
 info@gyproc.be  
 TWA BE 0400.865.465  
 RPR Dendermonde

[www.gyproc.be](http://www.gyproc.be)

**gyproc**  
SAINT-GOBAIN

# JointFiller 45

Emballage et conservation			
	sac en papier	5 kg	Palette Euro 105
Conservation	Temps de conservation [mois]		Conditions de conservation
	12		dans l'emballage original fermé, à l'abri de l'humidité et du gel, à partir de la date renseignée sur l'emballage.

Caractéristiques de mise en œuvre	
<b>Dosage de mélange</b>	3.5 litres d'eau/sac 5 kg
<b>Rendement</b>	pour ca. 25 m <sup>2</sup> de jointoiment
<b>Consommation</b>	+/- 250 g/m <sup>2</sup> en fonction de l'application
<b>Durcissement</b>	prise
<b>Temps de mise en œuvre</b>	45 à 60 minutes
<b>Temps de séchage (délai d'attente)</b>	+/- 1 heure
<b>Température de mise en œuvre</b>	Produit de jointoiment : > 7°C Support : 5°C - 30°C

## Information additionnelle

<b>Précautions</b>	<p>Lire attentivement les informations techniques dans nos brochures système, ainsi que les instructions sur l'emballage.</p> <p>En cas d'application du JointFiller 45 directement sur du plâtre (bord GBC), pré traiter le support afin de réguler l'absorption.</p>
<b>Mise en œuvre</b>	Répondre la poudre de façon uniforme sur la quantité requise d'eau propre (5 kg de poudre sur 3,5 l de l'eau) et mélanger à l'aide d'une truelle ou d'un mélangeur. Laisser le tout reposer pendant quelques minutes et ensuite bien remélanger afin d'obtenir une pâte homogène. Utiliser le produit dans les 45 minutes.
<b>Points d'attention</b>	<p>Ne pas mélanger ni ajouter d'autres liants ou produits au JointFiller 45.</p> <p>Ne pas appliquer le JointFiller 45 sur du ProMix Premium, JointFinisher Premium ou des surfaces peintes.</p> <p>Les fiches de sécurité de nos produits sont disponibles sur demande. Consulter notre service technique.</p>

Notre service technique se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations. Les chiffres dans le tableau sont indicatifs et obtenus suivant les critères de contrôle de Gyproc®. Ils peuvent varier en fonction de la méthode de mise en œuvre, des facteurs environnementaux et du support. Ce document remplace tous les documents relatifs à ce sujet.

