

ALLIANCE® GatorSand XP G2

Waterdoorlatend polymeervoegzand

Toepassingsgebied

Voor opvoegen van betonstraatstenen, natuursteen, klinkers en kleiklinkers tot 10 cm voegbreedte. Speciaal gekalibreerd zand gemengd met geavanceerde transparante polymeerbindmiddelen. De polymeerzandtoepassing is aldus stofvrij. Er is geen blazer nodig en het polymeerzand vereist slechts één bewatering.

GatorSand XP G2 wordt aanbevolen voor verschillende toepassingen waaronder, patio's, wandelpaden, opritten, parkeerplaatsen, trottoirs, perrons van zwembaden, ... zowel op horizontale als op hellende vlakken. Voor residentiële en commerciële toepassingen.

Als het product op gebakken stenen wordt gebruikt, zorg dan dat deze 100% droog zijn. Gebakken stenen kunnen vocht vast houden, waardoor de GatorSand XP G2 voortijdig kan activeren en er dus residu kan achterblijven. Gebruik altijd een testzone voordat u de GatorSand XP G2 op gebakken steen gebruikt.

GatorSand XP G2 zal geen mos, schimmel of groene aanslag veroorzaken. (Merk op: voor het opvoegen van tegels met een waterafsluitende harde polymeervoeg: zie Alliance® Gator Tile Sand.)

Eigenschappen

- Geen stof, geen bladblazer en slechts één bewatering
- Zeer snelle en eenvoudige verwerking
- Regenveilig binnen 15 minuten
- Begaanbaar na ± 1 uur
- Voegbreedte tot 10 cm
- Bevat geen cement en laat dus ook geen cementslurrie na
- Transparant bindmiddel
- Zorgt voor een waterdoorlatende voeg
- Helpt bij het voorkomen van onkruid en schade veroorzaakt door insecten
- Helpt erosie te voorkomen als gevolg van wind-, regen- en vries-/dooicycli
- Ergonomische verpakking
- Kleur: beige, antraciet, ivoor of zwart

Verpakking



20 kg

Bewaring

Intacte paletten kunnen buiten worden bewaard.

Verbruik

Afhankelijk van formaat bestrating en voegbreedte.

Veiligheidsmaatregelen

Zie veiligheidsfiche

ALLIANCE® GatorSand XP G2

Waterdoorlatend polymeervoegzand

Verwerking

Voorbereiding van de ondergrond

GatorSand XP G2 wordt aanbevolen voor verschillende toepassingen zoals perrons van zwembaden, patio's, wandelpaden, opritten, parkeerplaatsen, trottoirs,... De stenen moeten worden geïnstalleerd op een waterdoorlatende ondergrond.

Verwerking

- A. De zijkanen en bovenkanen van de straatstenen moeten volledig droog zijn. Niet aanbrengen als het geplaveide oppervlak vochtig of nat is. Het vochtige of natte oppervlak zorgt ervoor dat de GatorSand XP G2 vroegtijdig geactiveerd wordt en zal ertoe leiden dat de polymeren op het geplaveide oppervlak blijven plakken.
- B. Niet aanbrengen als de voegen vochtig of nat zijn. Een droge bestrating zorgt ervoor dat de GatorSand XP G2 goed in de voegen glijdt en goed kan compacteren, wat van cruciaal belang is.
- C. De temperatuur moet hoger zijn dan 0 °C met droge omstandigheden en een minimum van 15 minuten droog weer is vereist na activering.
- D. Voorkom overmatig bewateren of overstrooming van het oppervlak.
- E. Voor alle geplaveide oppervlakken, in het bijzonder rondom in de grond gelegen zwembaden, moet er een helling van 1 cm per strekkende meter van de rand van het zwembad of de constructies verwijderd zijn om optimale prestaties van de GatorSand XP G2 te waarborgen.
- F. Veeg GatorSand XP G2 niet over asfalt.
- G. Mos, schimmel en groene aanslag worden veroorzaakt door bepaalde plaatselijke omstandigheden waaronder overmatig vocht, schaduw, afwezigheid van ventilatie, onvoldoende reiniging of onderhoud of aanwezigheid van aarde of ander organisch afval op het product.

Belangrijke opmerkingen voor de wateractivering van G2

- A. Zorg ervoor dat de GatorSand XP G2 niet uit de voeg gespoeld wordt.
- B. Laat nooit een geplaveid oppervlak uitdrogen tijdens de wateractiveringsfase.

Gator XP G2-Installatiestappen voor een nieuw aangelegde bestrating

1. Verspreid GatorSand XP G2 met een borstel met harde haren. Zorg ervoor dat de GatorSand XP G2 de voegen volledig vult. Zorg ervoor dat er geen ander materiaal in de voegen komt.
2. Compacteer de GatorSand XP G2 in de geplaveide voegen met behulp van een trilplaat, hamer of voegmaatje. Voegen moeten tot op 3 mm onder de rand van het straatwerk worden opgevuld. Het is het beste om in verschillende richtingen te compacteren om ervoor te zorgen dat er geen lucht of holtes in de voegen zijn. Herhaal stap 1 en 2 om er zeker van te zijn dat de voegen goed gevuld en gecompacteerd zijn. Smalle voegen vereisen meer zorg om volledig te vullen.
3. Veeg het overtollige GatorSand XP G2 van het oppervlak af, eerst met een harde borstel en daarna met een zachte borstel. Zorg ervoor dat de hoogte van het polymeerzand minstens 3 mm onder de rand of de afschuining van de stenen blijft.
4. Activeer GatorSand XP G2 door gedurende 1 minuut een gedeelte van $\pm 5 \text{ m}^2$ lichtjes te besproeien, te beginnen op het laagste punt. Ga zo door. Zodra alle secties geactiveerd zijn, spoelt u eventueel restvuil weg dat zich nog op de bestrating bevindt.

Gator XP G2-Installatiestappen voor een bestaande bestrating

Bij gebruik van GatorSand XP G2 op een bestaande bestrating, moeten oude voegmaterialen volledig uit de voegen worden gehaald en moeten de stenen volledig droog zijn voordat GatorSand XP G2 kan worden geïnstalleerd.

Volg vervolgens stappen 1 tot 4 van de installatiestappen van GatorSand XP G2 voor een nieuw aangelegde bestrating.

Deze technische fiche vervangt alle voorgaande technische informatie over dit product. Wij behouden het recht de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving. De gebruiker dient de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. De informatie van onze medewerkers die afwijkt van de gegevens in deze technische fiche, dient door ons schriftelijk bevestigd te worden. Dupliceren van deze uitgave in welke vorm dan ook is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming. © BTC® nv. Alle rechten voorbehouden.